

Prisma Steinprotektor

ქვის მოვლის საშუალება

- ▲ დამცავი ფენის წარმოქმნელი კარგი თვისებები
- ▲ გამოირჩევა განსაკუთრებული მდგრადობით, ჭუჭყის ამსხლეტი და სრიალის საწინააღმდეგო თვისებებით; არ შორდება სველი წმენდისას
- ▲ პოლირებით (დაახლოებით 1000 ბრ/წთ) წარმოიქმნება ძალიან პრიალა, ცვეთისადმი მდგრადი და სრიალის საწინააღმდეგო თვისებების მქონე მიკროდამცავი ფენა.
- ▲ ფეხსაცმლის კვალის მარტივი მოცილება პოლირების ხარჯზე (დაახლოებით 1000 ბრ/წთ)
- ▲ დამცავი ფენის ნაწილობრივი მოცილება ღრმა წმენდის გამოყენების გარეშე, ინტენსიური წმენდის პირობებში



გამოყენების სფერო

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფოროვანი ბუნებრივი და ხელოვნური ქვის იატაკებზე, როგორებიცაა მარმარილო, გრანიტი, აგლომერირებული მარმარილო და ტრავერტინი. არ გამოიყენება კერამოგრანიტის და პრიალა ქვის ზედაპირებზე.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალის ზედაპირი გამძლეობაზე. დაიტანეთ პროდუქტი მცირე მოცულობით შეუმჩნეველ ადგილას და დაელოდეთ რამდენიმე წუთი. არ დაუშვათ პროდუქტის გაშრობა დასატან საშუალებაზე. გამოყენებისთანავე კარგად დახურეთ კანისტრი. პროდუქტის გამოყენების და გაშრობის დროს მოერიდეთ ორპირს.

დამცავი ფენის დატანება:

ზედაპირის შეწოვის თვისებებიდან გამომდინარე, ხდება 2-3 ფენის დატანება 30 წუთის ინტერვალით. ღრმა წმენდის ან ინტენსიური დასუფთავების და გაშრობის შემდეგ, დაიტანეთ განუზავებელი პროდუქტის თხელი ფენა, მაგალითად, ბრტყელი მოპის დახმარებით. გამშრალი დამცავი ფენა უნდა გამკვრივდეს პოლირების მეშვეობით (დაახლოებით 1000ბრ/წთ, მარავალდისკიანი მანქანა). მოხმარება: 25.0 მლ/მ² თითო დატანებაზე.

გამფრქვევი წმენდა (მიკროდამცავი ფენის ადგილობრივი დაზიანების გამოსასწორებლად):

განაზავეთ პროდუქტი ცივი წყალთან 1:1 თანაფარდობით. დაამუშავეთ გამფრქვევის და პოლირების მანქანის დახმარებით (დაახლოებით 1000 ბრ/წთ). მოხმარება: 1.0 მლ/მ².

პოლირება:

თუ პოლირება ხდება პერიოდულად (დაახლოებით 1000 ბრ/წთ), დამცავი კომპონენტები მჭიდროვდება, გამტარიანობის კვალი აღმოიფხვრება, ცვეთისადმი მდგრადობა კი იზრდება.

ძალიან სქელი ფენის დადება ზრდის ფეხსაცმლის კვალის გაჩენის ალბათობას.



მითითება

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის! მოარიდეთ ყინვას.

შემადგენლობა

პოლიმერული დისპერსიები, ცვილები, ემულგატორები, დანამატები, პლასტიზატორები, კონსერვანტები.
pH კონცენტრატში: დაახლოებით 8,5