

გლუვი მაღალეფექტური დისპერსია

თვისებები

სინთეტიკური დისპერსია, შრობის შემდეგი გლუვი ბზინვარებით, გამოიყენება იატაკების დაცვისთვის შენობებში, რომლებსაც წაყენებული აქვთ მაღალი მოთხოვნები ტრავმა-უსაფრთხოების მხრივ, მაგ., მოხუცებულთა სახლები. იატაკის ზედაპირის შევსების მაღალი ხარისხის წყალობით, ძველი და გაცვეთილი იატაკებიც კი იძენენ უნაკლო იერსახეს პირველივე ფენების დატანებიდან. Verodur-satina-ს სპეციალური შემადგენლობა საშუალებას იძლევა დავიტანოთ პირველი დამცავი ფენა დასუფთავებისა და ხანმოკლე შრობის შემდეგ. Verodur-satina-ს საშუალებით დამუშავებული ზედაპირების სრიალის ხახუნის კოეფიციენტი აღწევს $0,4 \mu - 0,6 \mu$ და შეესაბამება DIN 18032 სტანდარტის მოთხოვნებს სპორტული დარბაზებისადმი (ტესტირებულია ოტტო-გრაფის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში, ქ. ბადენ-ვიურტემბერგი, გერმანია).

შემადგენლობა

პოლიმერული დისპერსიები, მყარი პოლიეთილენური ცვილები, ჰიდროფილური გამხსნელები, твердые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, სინთეზური ბადისებრი ფისები.

pH (კონცენტრატში): დაახლ. 8

გამოყენების სფეროები

გამოიყენება წყალგამძლე იატაკებზე ღრმა წმენდის შემდეგ: PVC, რეზინი, ლინოლეუმი, შთანთქმელი ნატურალური და ხელოვნური ქვა. გამოყენების წინ, პოლიურეთანის ან პოლიეთილენის ფენაზე, აუცილებელია ჩატარდეს ტესტი წებვადობაზე.

გამოყენება

გამოყენების წინ შეაჩერეთ კანისტრი! დაიტანეთ განუზავებელი საშუალება ღრმა წმენდის შემდეგ გამშრალ იატაკზე. გაანაწილეთ ზედაპირზე თხელ ფენად ბრტყელი მოპის გამოყენებით. არ დაუშვათ პროდუქტის გაშრობა მოპზე. არ დატოვოთ კანისტრი გამოყენების შემდეგ ღია მდგომარეობაში.



დამცავი საფარის დატანება ღრმა წმენდის შემდეგ:

იატაკის შეწვის ხარისხიდან გამომდინარე დაიტანეთ 2-3 ფენა ინტერვალით 30 წუთი. პირველი ფენის დატანებით ფორებიან, მაღალი შთანთქმის უნარის მქონე იატაკზე მოხმარებამ 1 მ² შეიძლება შეადგინოს 40-45 მლ.

**დამცავი
საფარები**

მოხმარება 1 მ²

ძირითადი დაცვა: 25-35 მლ ერთ ფენაზე

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

2 კანისტრი x 5 ლ ყუთში

არტ. № j 20 10 05

მთავრადეო ყინვას!

